




Technisches M.B. Nr. **0500-D**

ENERGY SPRAY LINE

ENERGY LINE FAST FILLER (EL070-072-074-076-078-068)



Spritzfertig



Filmdicke: 10-20 μ



Lufttrocknung bei 20° C:
30-40 Minuten

BESCHREIBUNG

Spritzfertiger 1K farbiger Isolierfüller in hellgrau (EL070), gelb (EL072), blau (EL074), rot (EL076), dunkelgrau (EL078), weiß (EL068) verfügbar.

ANWENDUNGSGEBIET

Im Karosseriebereich als Füller, speziell für kleine Ausbesserungsarbeiten (FAST REPAIRS).

EIGENSCHAFTEN

- Leichte Verwendung weil spritzfertig (Sprühdose)
- Schnelltrocknung
- Leichte Schleifbarkeit
- Gute Isolierkraft
- Mäßiges Füllvermögen
- Ideal als Vorlack für gefärbte Decklacke

VORBEHANDLUNG DES UNTERGRUNDES

Alte Lackierungen

Lacke, Grundierungen und Spachtel mit 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER entfetten und schleifen.

Blech

Einen Kreuzgang von EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER auftragen.

Für weitere Auskünfte über die Verwendung des Produktes in FAST REPAIRS Lackaufbauten siehe Merkblätter Zyklus Nr. 006-007.

VERARBEITUNG

Spritzverarbeitung

Spritzfertig. Vor Gebrauch 2-3 Minuten gut schütteln

Spritztemperatur: 15-30° C

Spritzgänge: 1-2

Spritzabstand: 20-25 cm

Abluft: 5-10 Minuten bei 20°C

Empfohlene Schichtdicke: 40-60 μ

DIR 2004/42/CE: Speziallacke IIB/e – VOC spritzfertig 840 g/l

Das spritzfertige Produkt hat höchstens einen VOC-Gehalt von <840 g/l

TROCKNUNG

Lufttrocknung bei 20°C

Staubfrei: 5-10 Minuten

Klebfrei: 20-30 Minuten

Schleifbar nach 1-2 Stunden

SCHLEIFEN

Nass schleifen:

Mit P500 Schleifpapier für Pastelldecklacke und P600-800 Schleifpapier für Zweischichtmetalldecklacke.

Trocken schleifen:

Mit P320 Schleifpapier für Pastelldecklacke und P400 Schleifpapier für Zweischichtmetalldecklacke.

EMPFOHLENE ÜBERLACKIERUNGEN

Dieses Produkt wird für Zweischichten-Weiß- bzw. –Weißpearlfarbtöne mit wasserbasiertem Basislack nicht empfohlen.

Alle Lacke unserer Produktpalette zum Karosseriebereich können überlackiert werden.

Für weitere Auskünfte über die Verwendung des Produktes in FAST REPAIRS Lackaufbauten siehe Merkblatt Zyklus Nr. 007.

ACHTUNG: Nach dem Gebrauch die Sprühdose umdrehen und den verbliebenen Rest im Abgaberöhrchen versprühen, um vor dem nächsten Gebrauch Verstopfungen während der Lagerungszeit zu vermeiden.

LAGERBESTÄNDIGKEIT BEI 20°C: 24 Monate

**Technisches M.B. Nr. 0500-D
STAND 02/2013**

Die vorliegenden Informationen sind das Ergebnis streng überwachter Versuchsreihen und drücken unser Wissen nach neuesten Stand aus. Diese Angaben sind im übrigen nur als reine Informationen zu sehen. Weder verpflichten sie unsere Gesellschaft noch können sie Anlass zu Reklamationen irgendwelcher Art sein. Dies gilt auch in Anbetracht der Tatsache, daß sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen.